



METARUST LIKAA JA VETTÄ HYLKIVÄ - RUOSTUMISTA ESTÄVÄ PELTIKATTOMAALI 1/2

Uusinta teknologiaa mm. maalipinnoitettujen teräsohutelvyjen huoltomaalauksiin, uusille ja vanhoille sinkityille pinnoille sekä teollisuuden moninlaisiin kohteisiin. METARUST on nopeasti kuivuva vesiohenteinen maali ja sillä erinomainen peittävyys. Tuotetta voidaan käyttää myös paksukalvopinnoitteena yhdessä mm. Indurust-peltikattomaalin kanssa.

Teknisiä tietoja:

VOC:	30 g/l
Kuiva-aine:	± 55%
Elastisuus:	200%
Kondenssitesti:	ISO 6270-2-CH luokka C4 (rakkulointi, ruostuminen, halkeilu, hilseily): OK
Suolaruiskutustesti:	ISO 9227-NSS luokka C4 (tartunta, lujuus, korroosionkesto): OK
Suolaruiskutustesti:	ISO 9227-NSS luokka C3 (rakkulointi, ruostuminen, halkeilu, hilseily): OK
Tartunta teräkseen:	1.24 MPa
Tartunta PVDF:	2.31 MPA
Tartunta Purex:	1.59 MPA
Tartunta Pural:	1.10 MPA

Tartuntatellit ISO 4624 mukaisesti.

Pinnan puhdistus: ISO 8501-1 mukaisesti.

Testin jälkeinen hilariristikkokoe ISO 2409 mukaisesti. Tulos: OK.

Menekit:

- 300 g/m² (150 + 150 g/m²)
- 100 - 150 g/m² käytettäessä ruosteenesto-primerina muiden vesiohenteisten pintamaalien kanssa.

Työohjeet:

- Pinnoitettava katto pitää olla kiinteä ja puhdas.
- Saumat ja rajaukset suositellaan tehtäväksi pensselilyönä.
- Irtoava ruoste puhdistetaan mekaanisesti st 2:een.
- Katto pestään huolellisesti irtoavasta maalista. Vaihtoehtoisesti Decastrip Max maalinpoistoaineella (tee aina pieni koalue tuotteen toimivuudesta ennen työn aloittamista).

- Uusi sinkitty katto puhdistetaan REWAH Rust Cleanilla (0.5-1 %:lla liuoksella). REWAH Rust Clean muuntaa rautaoksidin (ruosteen) rautafosfaatiksi ja pysäyttää sen kehittymisen. Tuotteella voi pestä myös vanhoja kattoja. Sekoitus-suhde 50:50 puhtaaseen veteen.
- Vuotavat saumat tiivistetään esim. Alsan Flashing tiivistysaineella.
- Vesikourut tiivisteään ja pinnoitetaan INDUCRYL AW:llä ($\pm 800 \text{ g/m}^2$ kourunpohja).
- Pinnoitus kahteen kertaan. ($150 + 150 \text{ g/m}^2$) Primerina+Indurust $300 + 500 \text{ g/m}^2$.
- Pinnoitus siveltimellä tai maaliruiskulla.
- Maaliruisku 0,017" – 0.019" suutin: 200-220 bar ruisku. Tarvittaessa maalinohennus 5%.
- Kuivumisaika ± 2 tuntia. Tarvittaessa päällemaalaukset 24 tunnin kuluttua.

VÄRIT: Valkoinen, RR21, RR23, RR33, RR29, RR32...

Muita kattopinnoitteita:

Indurust ruostesuoja-aineita sisältävä peltikattopinnoite. Tehty jo yli 30 vuotta.

Inducryl AW kuituvahvisteinen, liuotinhenteinen pinnoite. Soveltuu peltikattojen ja -kourujen pinnoitukseen sekä vuotaville loiville katoille. Työvälineet: sivellin ja pinnoiteharja.

Inducoat ruiskutettava liuotinhenteinen pinnoite. Tuote on sama kuin ed. mutta ilman kuituja.

Ardocool tiilikattopinnoite on kustannustehokas, heijastava ja sammaloitumista estävä pinnoite. Kuumina kesäpäivinä Ardocool auttaa pitämään rakennuksen viileänä katon kuumentumisen vuoksi. Käsitelty pinta pysyy puhtaana tensioaktiivisten aineosien ansiosta.

Renotec tiili- ja mineriittikattomaali (katso erillinen tuotetieto)

ThermaCote lämpöeristepinnoite soveltuu myös kaikille katoille (katso erillinen tuotetieto)

Lisätietoa: Procoat Paints Oy

myynti@procoatpaints.fi

Puhelin 040-509 7776, 0400-572 825

www.procoatpaints.fi www.tiilikattomaali.fi